

**DUPLI-COLOR Mano di fondo STILO DA RITOCOCCO AUTO COLOR****Informazioni tecniche**

Il sistema combinato collaudato per un'ampia gamma di applicazioni. Il sistema combinato significa che la tonalità del colore entro tolleranze molto strette corrisponde alla tonalità originale dell'auto.

Vernice acrilica di alta qualità per verniciature e ritocchi di vernice sulle automobili e per molti altri oggetti, ad es. in casa: per lavori di decorazione e di bricolage su metallo, legno, vetro, pietra, ceramica, cartone e molte plastiche rigide verniciabili.

**N. ordine:** 598357, 598357-JQ, 598364, 598371, 598371-JQ

**Qualità & caratteristiche**

In acrilico di alta qualità ad asciugatura rapida. Per ritoccare piccoli graffi, segni di usura e danni da urto.

Precisione del colore elevata

Ottimo potere coprente

Brillantezza duratura

Aderenza eccellente

Elevata durezza superficiale accompagnata da una buona elasticità

Superficie lucidabile e refrattaria allo sporco

Resistente agli agenti atmosferici, alla luce, ai raggi UV (anti-ingiallimento) Antigraffio e resistente a urti e impatti

Buona erogazione, superficie liscia

Adatto per verniciare e riparare oggetti in spazi interni ed esterni

Le vernici universali e metallizzate diventano resistenti alla benzina a determinate condizioni grazie al rivestimento con vernice trasparente a 2 strati

**Dati fisici e chimici**

### **Istruzioni per l'uso**

Il substrato deve essere asciutto, privo di ruggine e di grasso. Trattare l'eventuale ruggine dei pori con presto Rost Stop.

Stuccare e levigare le superfici irregolari.

Si deve coprire generosamente il punto della riparazione. Per superfici più grandi si consiglia di applicare su pieghe e spigoli della carrozzeria.

Applicare DUPLI-COLOR Filler o dello stucco a spruzzo sulla superficie stuccata levigata finemente. Lasciare lo strato di riempimento essiccato in profondità con levigatura a umido (carta abrasiva P1000). Stucco a spruzzo - Innanzitutto irruvidire lo strato con la carta abrasiva P600, quindi preparare definitivamente per la finitura con DUPLI-COLOR Filler o Haftgrund (riempitivo o washprimer).

Pretrattare le parti in plastica con DUPLI-COLOR Plastic Primer.

Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.

Agitare lo stilo da ritocco per 1-2 minuti prima dell'uso.

Controllare la tonalità prima dell'uso.

Applicare uno strato sottile di vernice.

La vernice a effetto metallo deve essere almeno Sigillare con vernice trasparente dopo 30 minuti di asciugatura. In caso contrario le particelle di alluminio della vernice metallizzata vengono attaccate da fattori ambientali e climatici.

Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

### **Rispetta l'ambiente**

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

### **Smaltimento**

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

### **Marcatura/etichettatura**

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

**A partire dal Maggio 7, 2025** – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.