

**DUPLI-COLOR AUTO SPRAY CLASSIC****Informazioni tecniche**

Per una verniciatura perfetta in tutte le tonalità di colore di serie più diffuse per le automobili. Per la riparazione con il colore corrispondente di difetti della vernice di piccole e grandi dimensioni sul veicolo.

**N. ordine:** 04238, 04237, 04236, 04235, 04234, 04233, 04232, 04231, 04230

---

**Qualità & caratteristiche**

A base acrilica di alta qualità  
Precisione del colore elevata  
Ottimo potere coprente  
Brillantezza duratura, resistente agli agenti atmosferici, alla luce, ai raggi UV (anti-ingiallimento)  
Aderenza eccellente  
Elevata durezza superficiale accompagnata da una buona elasticità  
Antigraffio e resistente a urti e impatti  
Buona erogazione,  
superficie liscia  
Ad asciugatura rapida  
Adatto per verniciare e riparare oggetti in spazi interni ed esterni  
Le vernici universali e metallizzate diventano resistenti alla benzina a determinate condizioni grazie al rivestimento con vernice trasparente a 2 strati

---

**Dati fisici e chimici**

**Istruzioni per l'uso**

Il substrato deve essere asciutto, privo di ruggine e di grasso. Trattare l'eventuale ruggine dei pori con presto Rost Stop.

Stuccare e levigare le superfici irregolari.

Si deve coprire generosamente il punto della riparazione. Per superfici più grandi si consiglia di applicare su pieghe e spigoli della carrozzeria.

Applicare DUPLI-COLOR Filler o dello stucco a spruzzo sulla superficie stuccata levigata finemente. Lasciare lo strato di riempimento essiccato in profondità con levigatura a umido (carta abrasiva P1000). Stucco a spruzzo - Innanzitutto irruvidire lo strato con la carta abrasiva P600, quindi preparare definitivamente per la finitura con DUPLI-COLOR Filler o Haftgrund (riempitivo o washprimer).

Pretrattare le parti in plastica con DUPLI-COLOR Plastic Primer.

il substrato pretrattato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.

Agitare bene la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.

Eseguire prima una spruzzatura di prova per il confronto delle tonalità di colore.

La distanza di spruzzo deve essere di 20-30 cm.

Spruzzare lo smalto coprente sulla superficie di ritocco asciutta in più strati sottili a intervalli di 3-5 minuti.

Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

Vernice trasparente a due strati:

La vernice a effetto metallo deve essere almeno Sigillare con vernice trasparente dopo 30 minuti di asciugatura. In caso contrario le particelle di alluminio della vernice metallizzata vengono attaccate da fattori ambientali e climatici.

**Rispetta l'ambiente**

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento**

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Marcatura/etichettatura**

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

**A partire dal Maggio 7, 2025** – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.